

高 CTI 系列

树脂类别	环氧当量 (g/eq)	粘度 (mPa.s/25°C)	固形份(wt%)	含溴率 (wt%)	特性
GEBR460A80	350-380	1000-2000	79-81	10~15	高 CTI 用树脂，CTI 值 600V，阻燃达 UL94,V-0 级，白料
GEBR466A80	350-380	1000-2000	79-81	10~15	高 CTI 用树脂，CTI 值 600V，阻燃达 UL94,V-0 级，黄料