

邻甲酚醛型

树脂类别	环氧当量(g/eq)	色相 (Gardner)	软化点 (°C)	特性
GECN701	190~215	3.0 MAX	60~64	邻甲酚醛环氧树脂
GECN702	190-215	3.0 MAX	65-74	邻甲酚醛环氧树脂
GECN703	195-225	3.0 MAX	75-85	适用于复合材料，覆铜板和涂料
GECN704	200-220	3.0 MAX	85-95	分子量高于 GECN703